

Техническая документация

Добавка для получения молоткового эффекта

6-540 (1.965.4000)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


6-540 - это смесь силиконов для получения «молоткового эффекта» на лакокрасочном покрытии. Может применяться с полиуретановыми, синтетическими и нитроцеллюлозными эмалями воздушной сушки. Не следует применять эмали с добавкой 6-540 для окраски наружных поверхностей. Во избежание загрязнений вызванных силиконами, использовать только в специально отведённых местах, в которых не производится окраска других деталей.

ПОВЕРХНОСТИ И ИХ ПОДГОТОВКА



См. ТДС для соответствующей эмали.

СМЕШИВАНИЕ



Пропорции смешивания (вес)

	7-310	7-510	7-610
	NC	PUR	KN
Эмаль	1000	1000	1000
Добавка	25-35	25-35	25-35
Отвердитель	-	500	-
Разбавитель	750-850	80-120	80-120

НАНЕСЕНИЕ



См. ТДС для соответствующей эмали. Рекомендуется нанести первый слой без добавки 6-540. Следующий слой должен уже содержать добавку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.