

BETA COLOR



BETA EZI SAND HS 2K 4:1 Двухкомпонентный акриловый грунт

BETA EZI SAND HS 2K 4:1 – это двухкомпонентный мягкий грунт-наполнитель, состоящий из чистых акриловых смол нового поколения. Предназначен как для частичного, так и для полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Обладает высокой заполняющей способностью, отличными изоляционными свойствами и адгезией к любым поверхностям автомобилей, не дает просадки, очень хорошо шлифуется. Высокое содержание сухого остатка способствует быстрому высыханию и позволяет наносить материал толстым слоем. Грунт может наноситься на листовой металл, стекловолокно, полиэфирную шпатлевку и старую покраску. На грунт BETA EZI SAND HS 2K 4:1 могут наноситься любые двухкомпонентные отделочные материалы для кузовного ремонта.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Пропорции смешивания:

Очистить и обезжирить поверхность с помощью BETA 1000 SILICONSTOP

4 : 1 по объему:

- BETA EZI SAND HS 2K -1000 мл

- отвердитель BETA 2000 специализированный - 250 мл

При использовании в качестве изолятора добавить 5% - 15% разбавителя BETA CRIL до вязкости 23⁰ - 26⁰ по CF4



Сопло краскопульты:

Традиционный: диам. 1,7 – 1,9 мм;

HVLP: диам. 1,4 – 1,5 мм.

Давление воздуха:

3,0-3,5 бар

Жизнеспособность смеси при 20⁰С:

В качестве грунта 1 – 1,5 часа

В качестве изолятора 2 – 3 часа



Количество слоев:

2 - 3 слоя

(выдержка между слоями: 10-15 мин)

Толщина сухого слоя:

150 - 200 мкм

СУШКА



Время сушки:

2 – 3 часа

При +20 °С

15 – 20 мин.

При 60 – 80 °С



Шлифовка:

P240-280 + P320-400+ с/б (Fine)

сухая



P600 + P800

мокрая

Упаковка:

9 банок по 1 л

4 банки по 3,78л

ХРАНЕНИЕ

12 мес. в закрытой оригинальной упаковке при +20 °С

Для профессионального использования.

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты дыхания.