



## Двухкомпонентный акриловый лак BETA MS

BETA MS - двухкомпонентный лак со средним содержанием сухого остатка, состоящий из чистейших акриловых смол. Совместим с алифатическими полиизоцианатами (отвердителями) и красками на водной основе. Лак BETA MS предназначен для нанесения вторым слоем по базовому покрытию, обладает высокой заполняющей способностью, обеспечивает ровную поверхность и высокий уровень блеска. Помимо легкости в применении материал обладает повышенной механической и химической стойкостью, устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и факторов окружающей среды, отличается высокой долговечностью. Идеален как для точечного, так и для полного ремонта поверхности автомобиля.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



пропорции смешивания:

**2 : 1** по объему с отвердителем:



разбавление:

отвердитель BETA 2000 MS

5-10% разбавителя BETA CRIL 2K



вязкость готового к нанесению материала 4мм, +20°C, DIN 53211:

15 - 16 сек



диаметр сопла:

**HVLP:**  
1,2 - 1,3 мм

**классический:**

1,3 - 1,4 мм

давление распыления:

2,5 - 3,0 бар

3,0 – 3,5 бар



количество слоев:

2 слоя

(выдержка между слоями: 10 мин)

толщина сухого слоя:

40 - 50 мк

время жизни:

2 часа

температура реакции:

минимум + 10 °C

### СУШКА



время выдержки перед ускоренной сушкой:

10 – 15 мин

При +20 °C

сушка при + 60°C:

40 мин

полное высыхание - после остывания

сушка при + 20°C:

от пыли: 10 мин

полное высыхание — 6-8 часов

Полировка

по истечении

24 часов

расход материала:

6,0 - 8,0 м<sup>2</sup>/л

упаковка:

1л, 5л

### ХРАНЕНИЕ

12 мес. в закрытой оригинальной упаковке при +20 °C

**Для профессионального использования.**

#### Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты дыхания.